



RC RECATHAN® QUALITÄTEN QUALITIES



- alle RECATHAN® Qualitäten auf Anfrage in 55°-95° Shore A lieferbar
- Polyester- und Polyethersysteme
- Hydrolysestabilisiert sowie Mikrobenschutz möglich
- RECATHAN® Standard-Platten in 70°, 80° und 90° ständig sofort ab Lager lieferbar in den Dicken 1-30 mm (ca. 5000 m² ständig an Lager)
- Datenblätter unter www.reca-plastics.com abrufbar

- All RECATHAN® qualities available on request in 55°-95° Shore A
- Hydrolysis stabilised as well as with protection against microbes possible
- Polyester and polyether systems
- RECATHAN® standard sheets in 70°, 80° and 90° permanently available from stock in thicknesses 1-30 mm (approx. 5000 m² permanently on stock)
- Material data sheets available on the internet website www.reca-plastics.com

RECATHAN®	Bezeichnung	Datenblatt
P 70 - 90	Polyurethan MDI	P
V 70 - 90	Vulkollan NDI	V
H 70 - 90	High Performance Polyurethan	H
R 70 - 90	Mix Polyurethan / Vulkollan	A
A 70 - 90	Polyurethan Lebensmittelecht	A
FDA 70 - 90	Polyurethan mit FDA-Freigabe	F
AP 70 - 90	Adiprene analoges Polyurethan	AP
HS 70 - 90	Polyurethan mit Haftschrift	P
M 70 - 90	Polyurethan mit Lochblecheinlage	M
E 60 - 85	Polyurethan extrudiert	E
RECACELL®	Bezeichnung	Datenblatt
RG 350 - 650 Kg /m ³	Polyurethan- / Vulkollan-Schaumzellig	RG

RECATHAN®	Description	Data Sheet
P 70 - 90	Polyurethane MDI	P
V 70 - 90	Vulkollan NDI	V
H 70 - 90	High Performance Polyurethane	H
R 70 - 90	Mix Polyurethane / Vulkollan	A
A 70 - 90	Polyurethane for foodstuffs contact	A
FDA 70 - 90	Polyurethane with FDA-approval	F
AP 70 - 90	Adiprene analogue Polyurethane	AP
HS 70 - 90	Polyurethane with undercoating	P
M 70 - 90	Polyurethane with perforated metal plate	M
E 60 - 85	Polyurethane extruded	E
RECACELL®	Description	Data Sheet
RG 350 - 650 Kg /m ³	Polyurethan- / Vulkollan- foam cellular	RG

EIGENSCHAFTEN **RECATHAN®**: bei erhöhter Beanspruchung gegen Abrieb

FEATURES **RECATHAN®**: low abrasion in case of high load

Härtegrad / degree of hardness:	Shore A	70	80	90
Abrieb / abrasion:	mm ³	< 20	< 20	< 25
Zugfestigkeit / tensile resistance:	N/mm ²	> 40	> 40	> 45
Weiterreißwiderstand / tear-growth resistance:	N/mm	> 30	> 40	> 60

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN **RECACELL®**:

MECHANICAL PROPERTIES **RECACELL®**:

